


Diseño del acristalamiento



	Primera hoja	Segunda hoja
Gas		Argon 90% 12,00mm
Capa		
Primera hoja	PLANICLEAR 4,00mm	PLANICLEAR 8,00mm
Capa		
Película		
Capa		
Segunda hoja		
Capa		

CLIMALIT 4 (12 Argón 90%) 8

Tamaños de fabricación

Espesor nominal : : **24,0 mm**
Peso : : **30,0 kg/m²**

Factores luminosos (EN410-2011) : (D65 2°)

Transmitancia : **81 %**
Reflectancia exterior : **15 %**
Reflectancia interior : **15 %**

Factores energéticos (EN410-2011) :

Transmitancia : **73 %**
Reflectancia exterior : **14 %**
Reflectancia interior : **13 %**
Absorción A1 : **5 %**
Absorción A2 : **8 %**

Factor solar (EN410-2011) :

g : **0,79**
Coeficiente de sombra : **0,91**

Transmisión térmica (EN673-2011) - 0° Respecto a la posición vertical

Ug : **2,7 W/(m².K)**



Silvia Ramos Estévez
Cristalerías Ramos SLU
Marketing
C/ Palier 20/22 Pol. Ind. Ciudad del Automóvil
28914 Madrid, España

Teléfono :
Móvil :
Fax :
silvia.ramos@ramosiv.es

916850195
676055884
916887334

CALUMEN II es un programa de cálculo de las principales prestaciones espectro-fotométricas y térmicas de los acristalamientos como pueden ser la transmisión luminosa (TL), el factor solar (g) y la transmitancia térmica (U). Los valores facilitados por CALUMEN II son a título indicativo y bajo reserva de modificación.

Estos valores están calculados según las normas EN 410-2011 y EN 673-2011 con las tolerancias definidas en EN 1096-4 o ISO9050-2003 no pueden ser utilizados como garantía del comportamiento de los acristalamientos en las condiciones finales de uso. El usuario debe imperativamente verificar la posibilidad real de combinar productos y de forma muy especial la combinación de capas, sustratos de diferente color y espesores, así como la disponibilidad comercial de la combinación realizada. Saint-Gobain declina cualquier responsabilidad derivada del uso incorrecto de este programa. Es responsabilidad del usuario verificar que la combinación de vidrios realizada es apta para la aplicación y el uso previsto y cumple con las exigencias reglamentarias que le sean exigibles a nivel nacional, autonómico o local. Los valores computados con la norma NFRC-2010 son indicativos. Por favor use el software NFRC para valores certificados.

Los procedimientos de cálculo y los resultados de Calumen II han sido validados por TÜV Rheinland Quality / TNO quality – Report 11923R-11-33705

